



VERMICULITA INTERSUM®

MEZCLA RECOMENDADA

APLICACIONES					
Hormigón de Vermiculita	Cámaras frigoríficas Hornos Calderas Puertas	Techos No transitado Rellenos livianos Desniveles		Contrapisos, Entrepisos y Terrazas Transitado Rellenos livianos Desniveles	
RELACIÓN EN BALDES	SUPER LIVIANO	LIVIANO	INTERMEDIO	MEDIO	DURO
Vermiculita	10	8	7	6	4
Cemento	1	1	1	1	1
Agua	3 1/2 - 4	3 1/2 - 4	3	2 1/2	2
Emulsión Intersum® (1 vaso 50 cm³/bolsa de vermiculita)	1 vaso	1 vaso	1 vaso	1 vaso	1 vaso
MATERIALES POR M³ DE HORMIGÓN DE VERMICULITA					
Cemento (kg)	150	200	225	250	400
Vermiculita (50 dm³)	24 bolsas	24 bolsas	24 bolsas	24 bolsas	24 bolsas
Agua (litros)	500	550	570	600	600
PROPIEDADES (una vez fraguado y seco)					
Densidad (km/m³)	350	450	500	550	650
Conductividad térmica -λ (Kcal m/m²h°C)	0.080	0.085	0.095	0.110	0.145
Resistencia a la compresión (kg/cm²)	5	7	8.25	9.5	13



AISLATER S.R.L

Felipe Belardinelli 4851
(5016) Córdoba - Argentina
Info@vermiculitaintersum.com.ar
www.vermiculitaintersum.com.ar

Ventas:
Tel/Fax: (0351) 4553380
Planta industrial:
Tel/Fax: (0351) 4942640